



1434  
10

## Informacja Techniczna

# GORBIT STANDARD WZ PYE PV140 S35



Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych  
Izolacja-Matizol S.A.  
ul. 11-go Listopada 32  
38-300 Gorlice

Nr certyfikatu: 1434 - CPD - 0054

Norma: PN-EN 13707:2006, PN- EN 13707:2006/A1:2007  
(EN 13707:2004, EN 13707:2004/A1:2006)

Papa asfaltowa zgrzewalna Gorbit Standard WZ PYE PV140 S40 o wymiarach **10 m x 1 m x 3,5mm** wykonana jest na osnowie włókniny poliestrowej. Asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Do stosowania jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę układa się metodą zgrzewania. Nie stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne, nie mocować mechanicznie.

Lp.	Właściwości	Wymagania
1	Giętkość w niskiej temperaturze	$\leq -5$ °C
2	Trwałość	$(90 \pm 10)$ °C
3	Maksymalna siłą rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	$(600 \pm 150)$ N/50mm $(400 \pm 150)$ N/50mm
4	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	$(50 \pm 20)$ % $(50 \pm 20)$ %
5	Wodoszczelność w 10 kPa	wynik pozytywny
6	Reakcja na ogień	Klasa F
7	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	NPD
8	Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem	NPD
9	Odporność na przerastanie korzeni	NPD
10	Odporność na obciążenie statyczne	NPD
11	Odporność na uderzenie	NPD
12	Wytrzymałość złącza	NPD

Wydanie: 1.0 data: 16.02..2010